

Treillis d'armature Standard PLUS KA60



Rouleau 50 m, largeur 100 cm, 50 cm ou 33 cm

Treillis d'armature

- † Pour mortier d'enrobage sec
- † Qualité isolation extérieure
- † Grammage env. 200 g/m²
- † Blanc et bordeaux avec impression logo noire
- † Dimensions de maille d'env. 7 x 7 mm
- † Résistance aux alcalins
- † Stabilité dimensionnelle
- † Antidérapant
- † Imprégné

CHAMP D'APPLICATION

MARMORAN Standard PLUS KA60 sert d'armature textile pour tous les systèmes d'isolation extérieure crépie.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Largeur de rouleau: cm 110, 55 et 36.5
- Échelle en guise d'aide pour couper
- Marquage de la zone de chevauchement 10 cm
- Imprégné
- Stabilité dimensionnelle
- Grammage env. 200 g/m²

CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT L'APPLICATION

Le support doit être sec, propre et exempt de poussière.

CONSOMMATION

Recouvrement de 10 cm, largeur de rouleau 100 cm: ca. 1,10 m/m²

RESTRICTIONS / ATTENTION REQUISE

- Le chevauchement latéral des bandes des grilles d'armature doit être égal au minimum à 10 cm
- Le treillis doit être tiré au moins de 15 à 20 cm dans les angles et sur les arêtes. Ceci est aussi valable pour les chambranles.
- Il faut renforcer le treillis d'armature aux endroits critiques de transition sur env. 30 x 40 cm en diagonale afin de prévenir toute fissuration ultérieure au niveau des linteaux et des appuis de portes et de fenêtres.

RÈGLEMENTATIONS DE STOCKAGE

Stocker au sec et à l'abri du gel. Stocker à l'abri de la chaleur et du rayonnement direct du soleil afin de préserver la qualité du produit.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

Aucun travail d'enrobage ne doit être réalisé en cas d'exposition directe aux rayons du soleil, de vent puissant ou sec ainsi qu'en cas de risque de gel. Même après l'application et jusqu'à la prise totale, les conditions climatiques susnommées ne doivent pas se produire sans que la façade ne soit protégée de manière adéquate.

Propriété	Valeur
Température de traitement max. (air, support, matériel)	30 °C
ø Maillage	7 x 7 mm
Température de traitement min. (air, support, matériel)	5 °C
Aptitude à l'utilisation en milieu permanente humide	No

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

Helpdesk: T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH



www.ch.weber
www.weber24.ch

Stand vom: 18.03.2020
PR00034158

