

Socolmat R 1035

Dispersion pour extérieur à haut pouvoir couvrant

Fiche technique 3.1.4.1.

Description du produit

La **dispersion Socolmat R 1035** pour extérieur est formulée sur la base d'un liant copolymère. Ses caractéristiques sont solidité, élasticité, pouvoir couvrant et excellente résistance aux intempéries. Son aspect est mat. Cette peinture est également disponible en version fibrée, **Socolmat armée N°1489**, ce qui permet au film de peinture ainsi tissé de résister à une certaine traction sans laisser apparaître de fentes (propriété valable pour des petites fentes).

Domaine d'utilisation

La **Socolmat R 1035** est un produit recommandé pour tous les travaux extérieurs de qualité. La version fibrée est recommandée pour tous les cas où l'on a à traiter une surface présentant des fentes du type « toile d'araignée ».

Fonds

La **Socolmat R 1035** s'utilise sur plâtre préalablement imprimé, ciment, mortier, ribages, bois.

Mode d'application

La **Socolmat R 1035** s'applique au pinceau, rouleau, pistolet, pistolet de type airless ou à basse pression. La version fibrée ne s'applique pas au pistolet. Ne pas appliquer au-dessous d'une température de +5°C. Les taches de salpêtre, d'humidité et les efflorescences, ainsi que les rhabillages et masticages doivent être traités selon les méthodes habituelles. Sur mortier, ribage frais, pour appliquer des dispersions teintées, il est recommandé de fluater au préalable. Les proportions en poids fluaté de magnésie/eau sont de 1:3.

	Buses	Dilution	Pression
Pistolet pneumatique	2 – 2,2	3 – 5%	3 – 4 bars
Airmix, basse pression	0,3 – 0,4	3 %	70 bars
Airless	519/521/619/621	--	150 – 200 bars

Mise en œuvre

Sur plâtre préalablement imprimé ou sur bois traité par une impression:

- Appliquer 2 couches de **Socolmat R 1035**

Sur ciment, béton, ribages neufs et secs :

- Eventuellement fluatage si nécessaire
- Appliquer 2 couches de **Socolmat R 1035**

Sur vieux fonds, fonds à la chaux, etc. :

- Brosser soigneusement
- Appliquer 1 couche de peinture acrylique W75
- Appliquer 1 à 2 couches de **Socolmat R 1035**

Sur anciens fonds à l'huile :

- Brossage, raclage des parties qui adhèrent mal
- Lessivage, masticage, retouches pour obtenir un fond à absorption régulière, ponçage
- Appliquer 2 couches de **Socolmat R 1035**

Suite au verso

Caractéristiques physiques

Base du liant	Copolymère PVA
Diluant	Eau
Dilution	10 – 20 % d'eau selon absorption des fonds
Extrait sec	61 %
Poids spécifique	1,520 g/cm ³

pH	8,5
Viscosité	2,5 dPas à 20°C
Brillance (85°)	Mat
Teintage	Pâtes universelles max. 5 %
Résistance aux frottements	Plus de 10'000 cycles selon norme SNV 37108
Résistance à la vapeur d'eau	S _d = 0,14 m

Consommation	Env. 160 - 200 g/m ² par couche, sur support lisse.
Séchage (20°C, 60 % HR)	Hors poussière : env. 15 minutes Sec au toucher : env. 30 minutes Recouvrable : env. 2 – 3 heures
Compatibilité	

Nettoyage	L'outillage se nettoie à l'eau, immédiatement après usage
Emballage	750 ml, 6 kg, 20 kg
Stabilité de stockage	12 mois en emballage hermétiquement fermé et non dilué. Conserver le produit à l'abri du gel.

COV	0 %
RID/ADR	--
Code OMoD	08 01 12

Symboles de danger	--
Mentions de danger	--

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.