

Mortier ISO-combi KK70



Sac 30 kg

mortier fabriqué industriellement

- excellente résistance à l'arrachement
- très facile d'application
- utilisable pour le collage et l'enrobage

Couleur

† Gris

CONSOMMATION

Collage de panneaux isolants: env. 4.0 - 5.0 kg/m²

Enrobage de treillis: env. 4.0 - 5.0 kg/m²

LA PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de produits de décoffrage, de poussière ou de parties décollées. Les anciennes peintures minérales ou à la chaux de même que les peintures ou crépissages nonifiables sont à éliminer. Les surfaces farineuses sont à traiter au **fond pénétrant G170 / G180 MARMORAN**.

MISE EN OEUVRE

Le **mortier ISO-combi KK 70 MARMORAN** se gâche à la main ou à l'aide de toutes les machines usuelles.

RESTRICTIONS / ATTENTION REQUISE

alcalin=> Des mesures de protection sont à prendre. Éviter tout contact avec la peau et les yeux ; rincer immédiatement à l'eau en cas d'éclaboussures.

INSTRUCTIONS POUR LE STOCKAGE

l'abri du gel et de la chaleur

STABILITÉ AU STOCKAGE MIN.

6

Propriété	Valeur
Pouvoir adhésif (env.)	excellente adhérence
Post-traitement	Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.
Réaction au feu	A1
Classe de résistance à la compression	CS IV (≥ 6 N/mm ²)
∅ Temps de revêtement supplémentaire	5 days
Constituants	-base minérale liée au ciment et additionnée de résines synthétiques en poudres redispersables -sable de quartz -additifs spécifiques
Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel)	30 °C
Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel)	5 °C
Stabilité au stockage min.	6
∅ Temps de séchage	Le mortier ISO-combi KK 70 MARMORAN s'utilise dans les 4-5 h. suivant son gâchage.
Aptitude à l'utilisation en milieu humide permanent	Non
Niveau du pH	>12
Phrases de sécurité H	H315-Provoque une irritation cutanée H318-Provoque de graves lésions des yeux.
Phrases de sécurité P	PI01-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. PI02-Tenir hors de portée des enfants. PI03-Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305 + P351 + P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... P321-Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette). P332 + P313-En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. P264-Se laver ... soigneusement après manipulation.
Outils	Le mortier ISO-combi KK 70 MARMORAN se gâche à la main ou à l'aide de toutes les machines usuelles.
Absorption d'eau capillaire max.	W2 = (0.11 kg/m ² · min 0.5)
∅ Ajout d'eau	Ne pas rajouter d'eau ultérieurement!
Transmission de vapeur d'eau (approx.)	Wasserdampfdurchlässigkeit (μ): 5/36 (EN 998-1:2010)

Helpdesk: T: +41 44 947 88 55, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH



www.ch.weber
www.weber24.ch

Stand vom: 14.04.2021
PR00034163

