

LISSAGE Garnissant

ENDUIT EN PATE

AVANTAGES

- Excellent pouvoir garnissant
- Finition lisse très blanche
- Temps ouvert
- Grande facilité de lissage
- Ponçage facile

DOMAINE D'UTILISATION

Enduit de lissage prêt à l'emploi, destiné à la préparation des supports avant travaux de peinture soignés (finition mate ou satinée) ou pose de revêtements muraux légers.

Application mécanisée : machine airless ou projetée.

Utilisation en intérieur, murs et plafonds.

Idéal pour traiter les bétons bullés.

Lissage des plaques de plâtre à parements cartonnés.

SUPPORTS

Les fonds devront être sains, secs, solides, propres et préparés conformément aux DTU 59.1 et 59.4 en vigueur au moment des travaux.

Béton banché.

Plaques de plâtre à parements cartonnés.

Plâtre et carreaux de plâtre.

Tous supports de maçonnerie préalablement dégrossis à l'aide d'enduits de peinture, d'enduits de ciment ou de ragréage.

Autres supports, nous consulter.

MISE EN ŒUVRE

Matériel : machine de projection airless débit minimum de 5 litres/ minute. Buse 5.33 - 5.35. Machines à projeter les enduits en pâte. Lames à enduire, couteau de peintre.

Préparation : ne pas diluer.

Prendre soin d'enlever le filtre de la pompe airless.

Conditions : ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.

Épaisseur d'application maximale 1mm par passe.

Consommation : 1,3 à 2 kg/m² en 2 passes selon nature du support.

Recouvrement : attendre le séchage total.

Nettoyage : à l'eau après emploi.

SERPO

JET SB



Pâte



Caractéristiques techniques

Définition : enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.

Couleur : blanc.

Caractérisation : suivant norme AFNOR NF-T 36-005, famille III, Catégorie 2.

Classification : conforme à la norme AFNOR NF-T 30-608.

Codification selon AFNOR NF-T 30-608 : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀.

Densité : 1,70 ± 1% - pH : 8,5 ± 1.

Composition : liants cellulósiques et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.

Classement au feu : a2 s1 d0, procès-verbal disponible sur simple demande.

Directives C.O.V. : valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140g/l à partir du 1/1/2010.

Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

Informations pratiques

Conditionnement : sac plastique avec poignée de 25 kg, palette carton filmée d'une tonne.

Stockage : 9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs (>35°C).

Pour travailler en toute sécurité respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.