

GALAXY

Enduit décoratif à teinter
en machine pour un décor
pailleté et nuancé

➤ Décore en masquant les petites imperfections
du support

➤ Duo enduit + gel pailleté

DÉCOR
NUANCÉ

USAGE

Enduit décoratif intérieur, en pâte, pour application manuelle.

SUPPORTS

GALAXY s'applique sur supports neufs ou à rénover, bruts ou peints :

- Plâtre et dérivés
- Carreaux de plâtre
- Plaques de plâtre à épiderme cartonné
- Tous types d'enduits

RECOUVREMENT

GALAXY doit être recouvert par le **GEL PAILLETÉ TOUPRET**.

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

GALAXY : enduit décoratif intérieur en pâte à base de résine en dispersion, charge minérales

- Caractérisation (NFT36-005) : Famille III, classe 2
- Densité : Environ 1,6
- Consommation : 750 g/m² à 1,2 kg/m²
- Séchage : 12 à 24 heures
- Couleur : A teinter en machine
- L'enduit décoratif **GALAXY** s'éclaircit légèrement en séchant. Le gel pailleté ravive le décor d'origine.
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : >0,5MPa
- COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/L.

CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire ou lisseuse
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti un an dans son emballage d'origine fermé stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 12 kg – 15 m²/seau en 2 passes

RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Le décor obtenu dépendant de la main de l'artisan, ainsi que de l'éclairage, il est important de réaliser une surface témoin avant de démarrer le chantier.
- Protéger les cueillies, angles et plinthes à l'aide d'un ruban de masquage large.
- Il est recommandé d'appliquer le produit par faces de murs opposés pour une gestion facilitée des angles.
- Deux applicateurs peuvent travailler la matière simultanément sur chantier, à condition toutefois de respecter les mêmes gestes.
- Il est recommandé de teinter la **SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE** avec la formule de teinte de l'enduit divisé par 3.
- Il est possible d'appliquer une 2^e passe.
- Progressez par zones de 0,5m² aléatoires et successives pour éviter toute reprise.



PRÉPARATION DES FONDS

- Conformément à la norme professionnelle NFP 74-201-1 (DTU 59.1) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni à une humidité ambiante supérieure à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds dont l'humidité est supérieure à 5 %.
- La sous-couche d'accrochage ne remplace pas la peinture d'impression.

DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Apporter les résidus et l'emballage à la déchetterie.
- Le port de gants est conseillé pendant l'application.
- FDS disponible sur www.quickfds.com ou toupret.com.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale **GALAXY** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GALAXY

MODE OPÉRATEIRE



1.

SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE

- Application conformément aux règles professionnelles en vigueur.
- Les supports doivent être préalablement imprimés.
- L'enduit décoratif **GALAXY** s'applique obligatoirement sur la **SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE TOUPRET**, déposée au rouleau 12 mm, en une couche régulière croisée. (cf page 4)

Seau de 5 kg . 250 g / m² . 20 m² / seau . Séchage : 12 h



2.

ENDUIT DÉCORATIF GALAXY
24 couleurs à teinter en machine

- Appliquer l'enduit à la lisseuse ou à la lame par des gestes courts et aléatoires, par zone de 0,5 m², de manière à obtenir une surface plane en veillant à recouvrir le grain de la sous-couche.
- Puis resserrer le grain à l'aide de la lisseuse afin d'obtenir l'aspect nuancé, lisse et doux du décor.

Prêt à l'emploi - seau de 12 kg .

750 g à 1,2 kg / m² . 12 m² / seau .

Séchage : 24 - 48 h



3.

GEL PAILLETÉ

- Appliquer le gel pailleté au spalter par des gestes courts croisés en tous sens par zones 0,5m² aléatoires et successives.
- Le gel apporte l'aspect pailleté et nuancé, et renforce le décor contre l'eau et les salissures
- Il est possible d'appliquer le gel avec un pistolet basse pression. (cf page 32)

Seau de 2,5 kg .

15 m² / seau en moyenne

Séchage : 12 à 24 h

| | CONDITIONNEMENT | CONSOMMATION MOYENNE* | SÉCHAGE À 20°C ET 50 % HR | NETTOYAGE DES OUTILS |
|----|---|---|------------------------------|----------------------|
| 1. | SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE Seau de 5 kg | 250 g/m ² 20 m ² / seau | 24 à 48 h | A l'eau |
| 2. | Enduit décoratif GALAXY Seau de 12 kg | 750 g à 1,2 kg/m ² 12 m ² / seau | 12 à 24 h selon épaisseur | A l'eau |
| 3. | GEL PAILLETÉ Seau de 2,5 L | 0,100 L/m ² 15 m ² / seau en moyenne | 12 à 24 h | A white spirit |

* selon absorption du support et mode d'application.

Les temps de séchage sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.