

Verderame_Wall Painting

Finition décorative à effet « cuivre oxydé ».

DESCRIPTION DU PRODUIT

Verderame_Wall Painting est un système à diluer avec eau composé d'un produit de fond (**Verderame_Wall Painting Fondo**) et d'une finition oxydante (**Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante**).

L'application de **Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante** sur **Verderame_Wall Painting Fondo** déclenche une oxydation similaire à celle présente sur une surface de fer exposée à la naturelle corrosion par les agents atmosphériques.

UTILISATION

Avec un système décoratif à base polymérique il est possible de réaliser une oxydation modulable selon l'effet final désiré.

Avec les nécessaires précautions, il est possible appliquer **Verderame_Wall Painting** aussi sur :

- Enduits civils en mortier
- Enduits nouveaux pré mêlés achevés à civil
- Anciens enduits en chaux et plâtre
- Supports en placoplâtre
- Anciennes peintures synthétiques ou minérales
- Conglomérés de différente nature minérale, si absorbante.
- Surfaces en bois ou MDF, si absorbants.
- Supports en PVC.
- Supports en lamier zingué.
- Supports en fer.
- Supports en béton fibré.

Il n'est pas applicable sur supports minéraux baignés: l'élévée alcalinité du support empêche le procès d'oxydation de la solution de **Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante**.

Ne pas appliquer sur supports humides et en présence de humidité de remontée.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: Copolymère en dispersion aqueuse.

Masse volumique:

Verderame_Wall Painting Fondo: 1,28 +/- 0,05 g/ml

Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: 1,04 +/- 0,05 g/ml

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant son application. Protéger toutes les surfaces qui ne doivent pas être traitées. Le contact accidentel de **Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante** avec des surfaces en métal peut en causer l'oxydation.

Le contact accidentel de **Verderame_Wall Painting** avec des surfaces absorbantes (pierres, marbres, enduits, etc.)

cause des taches difficilement éliminables.

Le degré d'oxydation est strictement lié au numéro de passages avec **Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante**, à la quantité appliquée et à l'outil utilisé.

Il est possible d'appliquer **Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante** aussi avec pinceau ou rouleau en éponge.

Dans les deux cas il est conseillé de préparer un échantillon au vrai pour définir en précédence le type d'effet désiré. L'application de **Verderame_Wall Painting** sur supports peu absorbants (fer, PVC, lamier, emails, etc.) pourrait donner origine à des temps de séchage plus longs. Il est recommandé de vérifier toujours les temps de séchage du support avant de procéder avec l'application des couches successives.

Il est préférable d'utiliser toujours le même lot de fabrication. En cas d'usage de différents lots de fabrication, il est souhaitable de mêler les différentes productions dans le but d'éviter les légères différences de tonalités. Pour les travaux où, en cas de force majeure, il est indispensable de poursuivre avec une nouvelle fabrication, ne pas combiner les teintes de façon continue.

Pour la liaison, utiliser les éventuelles interruptions de continuité présents sur la surface, notamment moulures, coins etc.

PREPARATION DU SUPPORT

(Réf. Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Éliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Éliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brossage.

Sur supports muraux ou minéraux éliminer toutes éventuelles couches de peintures à la chaux ou à trempes.

Traiter la surface avec papier verre, nettoyer et procéder comme suit :

Support	Fixateur - Fondo
Enduits civils en mortier	1 couche Decofix
Enduits nouveaux pré mêlés à civil	1 couche Decofix
Anciens enduits à la chaux et gypse	1 couche Decofix
Anciennes peintures synthétiques ou minérales	1 couche Decofix ou Fondo Universale
Conglomerés de différente nature si absorbants	1 couche Decofix ou Fondo Universale
Surfaces en placoplâtre	1 couche Decofix ou Fondo Universale
Surfaces en bois et MDF si absorbantes	1 couche Fondo Universale
Supports en PVC	1 couche Fondo Universale
Supports en lamier zingué	1 couche Fondo Universale
Supports en fer	-
Supports en béton fibré	1 couche Decofix ou Fondo Universale

OUTILS POUR APPLICATION

Decofix (comme fixateur): pinceau, rouleau de poils court.

Fondo Universale: pinceau, rouleau de poils court, spray.

Verderame_Wall Painting Fondo: pinceau, rouleau.

Verdeame_Wall Painting Liquido Antichizzante: éponge marine, pinceau, rouleau en éponge.

Clear Finish Monocomponent: rouleau pour emails.

PREPARATION DES PRODUITS

Decofix : diluer avec de l'eau. La quantité varié en fonction du type et de l'absorption du support.

Sur plâtre et placoplâtre de 50 à 100 %.

Sur enduits, enduits de lissage, et avec des peintures détachées de 100 à 200%.

Sur béton : de 200 à 300%.

Fondo Universale: pour application avec pinceau et rouleau diluer avec 5-10% en volume d'eau. Pour application à spray diluer avec 15-20% en volume d'eau.

Verderame_Wall Painting Fondo: prêt à l'utilisation dilution maximale avec 10% d'eau.

Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: prêt à l'utilisation.

Clear Finish Monocomponent : dilution avec 30% d'eau pour application de la première couche, sans dilution ou avec dilution de 5% pour l'application de la seconde couche.

APPLICATION

Sur support sec et précédemment traité appliquer une couche de **Verderame_Wall Painting Fondo**, dilué.

Attendre le séchage de la première couche, 4 heures environ, et appliquer une seconde couche de

Verderame_Wall Painting Fondo dilué.

Scheda tecnica: Verderame_Wall Painting

Revisione n: 01

Data compilazione: 09-02-2015

Pag. 2 a 4

Attendre le séchage complet du fond, 12 heures environ, et procéder à la phase oxydative avec **Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante**.

Il est possible de répéter la phase d'oxydation, avec un intervalle de 2 heures, en modulant les temps et les quantitatifs de **Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante**, en fonction de l'effet esthétique désiré.

Avant de procéder à la protection de la surface il est conseillé d'attendre 24 heures à partir de la dernière phase d'oxydation, en base au type de support, à son absorption et aux conditions environnementales.

L'application de **Clear Finish Monocomponent** modifie légèrement l'aspect esthétique de la surface.

Le meilleures performances peuvent être réalisées après environs 5 jours à partir de l'application de la protection.

PROTECTION DES SURFACES INTERIEURES

Avant de procéder avec l'application de la protection, il est nécessaire d'éliminer la typique et naturelle pulvérisation de la surface oxydée. Brosser délicatement la surface avec pinceau propre et sec.

Sur la surface complètement sèche, appliquer la première couche de **Clear Finish Monocomponent**, avec rouleau dilué avec 30-40% d'eau.

Pour conférer à la surface une protection plus élevée il est possible d'appliquer sur la surface sèche, la seconde couche de **Clear Finish Monocomponent**, dilué avec maximum 5% d'eau.

Temps de séchage : environs 2 heures.

Teintable après 4 heures.

PROTECTION DES SURFACES EXTERNES

Avant de procéder avec l'application de la protection il est nécessaire d'éliminer de la surface la typique pulvérisation produite par l'oxydation.

Brosser délicatement la surface avec pinceau propre et sec.

Sur la surface complètement sèche, appliquer la première couche de **Clear Finish Monocomponent**, avec rouleau dilué avec 30% d'eau. Attendre le séchage complet de la surface et appliquer avec rouleau la seconde couche de **Clear Finish Monocomponent**, dilué avec 5% d'eau.

Temps de séchage : environs 2 heures.

Teintable après 4 heures.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Il est recommandé d'effectuer un test préliminaire sur le support pour déterminer les rendements des produits.

En considérant la typologie de produit et les effets possibles, les rendements doivent être considérés indicatifs.

Decofix: 10-15 m²/l.

Verderame_Wall Painting : 8-12 m²/l en deux couches, selon la typologie de support et son absorption.

Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: 10-14 m²/l en deux couches, selon la typologie de support et son absorption.

Clear Finish Monocomponent: 12-14 m²/l, selon l'effet du support et son absorption.

COULEURS

Pas teintable.

EMBALLAGES

Verderame_Wall Painting Fondo: 1 l;

Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: 0,5 l.

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en conditions de températures adéquates.

NORMES DE SECURITE'

Directive 2004/42/CE:

Verderame_Wall Painting Fondo (revêtement pour effet décoratif)

Valeur limite UE pour Verderame_Wall Painting Fondo (cat A/I): 200 g/l (2010).

Verderame_Wall Painting Fondo contient au maximum 200 g/l de COV.

Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante (revêtement pour effet décoratif)

Valeur limite UE pour Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante (cat A/I): 200 g/l (2010).

Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante contient au maximum 200 g/l de COV.

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normes en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains ; ne pas jeter les contenants dans l'environnement.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.