

# PATINA

CIRE DÉCORATIVE POUR INTÉRIEURS EN PHASE AQUEUSE POUR PRODUIT DE FINITION MINÉRAUX À BASE CHAUX

Série 319

## DESCRIPTION

PATINA est une cire décorative d'intérieur en phase aqueuse pour le traitement de finitions décoratives minérales à base de chaux.

L'utilisation de PATINA permet d'obtenir des surfaces extrêmement brillantes. Disponible en diverses tonalités, légèrement nacrées, elle renforce l'effet décoratif de la finition.

Facile à passer, elle sèche rapidement et il est possible de la faire briller aussi bien manuellement que mécaniquement.

PATINA protège légèrement les surfaces de l'eau.

## INDICATIONS POUR L'EMPLOI

-PATINA peut être appliquée sur des finitions décoratives de nature minérale.

-PATINA peut aussi être utilisé dans la décoration de finitions de nature non minérale présentant une surface poreuse et absorbante. Les surfaces décorées avec CONCRET\_ART peuvent être facilement personnalisées avec PATINA.

La tonalité nacrée doit être choisie en fonction du type de produit à décorer.

L'application sur une surface particulièrement mate modifie l'aspect esthétique obtenu.

La surface traitée doit être nettoyée avec un chiffon sec en tissu.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-Emissions dans l'air intérieur: C

-Nature du Liant: mélange de cires polyéthyléniques et paraffiniques en émulsion

-Masse volumique UNI EN ISO 2811-1:

Neutre:  $1,01 \pm 0,05$  g/ml

Or, Argent, Bronze:  $1,02 \pm 0,05$  g/ml

-Viscosité en conditionnement: pâte thixotropique

-Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 30 min.

## PREPARATION DU SUPPORT

Surfaces murales:

Appliquer PATINA sur des finitions décoratives minérales à base de chaux. Les surfaces doivent être compactes, régulières, sèches.

Après avoir appliqué la dernière couche de décoratif mural, attendre au moins 24 heures, en cas de finitions peu épaisses et au moins 48 heures, en cas de finitions de type marmorino, avant de passer la cire décorative PATINA.

## APPLICATIONS

- Conditions du milieu ambiant et du support:

Température du milieu ambiant: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humidité relative du milieu ambiant: <75%

Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humidité du support: <10%

- Outils: taloché en acier et chiffon en laine ou tissu

- Dilution: produit prêt à l'usage

- N° de couches: 1

- Mode d'application:

Étaler une couche fine de PATINA en utilisant un chiffon. En présence de surfaces très régulières, il est possible d'utiliser une spatule en acier inox.

Faire briller avec un chiffon la surface décorée à la cire PATINA lorsque celle-ci est sèche au toucher.

Il est possible de faire briller les surfaces aussi bien manuellement qu'avec une polisseuse roto orbitale dotée d'une coiffe en laine.

- Les outils doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après avoir été utilisés.

- Rendement indicatif: Il est fortement influencé par le type de finition à recouvrir. En présence de surfaces lisses moyennement absorbantes, 20 m<sup>2</sup>/l peuvent être recouverts.

- Utiliser un chiffon sec en tissu pour nettoyer et entretenir les surfaces traitées à la cire PATINA.

## MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible en version incolore neutre (0001) et dans les versions argent (0070), bronze (0150) et or (0190).

## CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production aux conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC (décret législatif 161/2006)

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

## RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Cire décorative d'intérieur en phase aqueuse pour le traitement de finitions décoratives minérales à base de chaux.

Son utilisation permet d'obtenir des surfaces extrêmement brillantes. Passer une seule couche fine et faire briller à la main ou avec une polisseuse roto orbitale pourvue d'une coiffe spéciale en laine.

Rendement: 20 m<sup>2</sup>/l selon le niveau d'absorption de la finition.

PATINA ne possède pas de fonction hydrofuge et protège légèrement de l'eau.

Fourniture et application du matériel € ..... au m<sup>2</sup>.

*Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues*

# PATINA

CIRE DÉCORATIVE POUR INTÉRIEURS EN PHASE AQUEUSE POUR PRODUIT DE FINITION MINÉRAUX À BASE  
CHAUX

## Série 319

*sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322*